

Środek gruntujący

FAST[®] Grunt SIL

silikonowy środek do hydrofobizacji i
gruntowania



a **ROCKWOOL** company



ZASTOSOWANIE

FAST GRUNT SIL jest wysokiej jakości wodnym siloksanowym środkiem przeznaczonym do hydrofobizacji powierzchni elewacji oraz gruntowania pod wyroby silikonowe nakładane na podłoża mocno chłonne. Jest nie pigmentowanym głęboko penetrującym środkiem przeznaczonym do stosowania na zewnątrz.

WŁAŚCIWOŚCI

FAST GRUNT SIL oparty na emulsji siloksanowej, głęboko penetruje w podłoże mineralne, tworząc powłokę mocno związaną z podłożem, posiadającą efekt antyroszeniowy. Na skutek powierzchniowej hydrofobizacji, powłoka posiada znacznie obniżoną zwilżalność, czyli penetrację wody z substancjami w niej rozpuszczonymi. Dzięki temu następuje ograniczenie niebezpieczeństwa rozwoju mikroorganizmów takich jak glony i grzyby. Dodatkowo, tak zabezpieczona powłoka zyskuje efekt samooczyszczania się i znakomitą odporność na warunki atmosferyczne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże gruntowane **FAST GRUNT SIL** powinno być suche i wolne od zanieczyszczeń, szczególnie tłustych.

ostatnia aktualizacja: 2017-10-31

FAST[®] Grunt SIL

silikonowy środek do hydrofobizacji i gruntowania

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

FAST GRUNT SIL nanosi się pędzlem, wálkiem lub natryskiem hydrodynamicznym, jednokrotnie lub dwukrotnie zale¿nie od chłonnosci i struktury podłozá. Roboty nale¿y prowadzić w temperaturze powy¿ej +8°C, unikać nakładania przy mocnym bezpośrednim nasłonecznieniu. Czyszczenie narzędzi: nale¿y umyć wodą natychmiast po u¿yciu

DANE TECHNICZNE

Jednostka bazowa	litr
Baza	wodna emulsja siloksaonowa
Gęstość objętościowa	około 1,0 kg/dm ³
Temperatura podłozá i otoczenia	od 8 st. C do 25 st. C
Opór dyfuzyjny względný sd	max 0,01 m

ZU¿YCIE

W zale¿ności od rodzaju podłozá zu¿ycie **Fast Grunt SIL** wynosi od 0.05 do 0.25 litr / m².

OPAKOWANIA

pojemnik	5 l
----------	-----

NORMY

Wyrób zgodny z Europejską Aprobataą Techniczną: ETA-14/0464 i ETA-09/0465 Wyrób zgodny z Aprobataą Techniczną ITB: AT-8869/2012 + Aneks 1 Posiada certyfikat zgodności: ITB-526/Z Posiada certyfikat zgodności ETA: 1020-CPR-020-032349 i 1020-CPR-020-032351 Posiada aktualny atest higieniczny. Składnik systemu ociepleń ETICS FAST S i FAST W.

PRZECHOWYWANIE

Grunt nale¿y przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C.

UWAGA

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.

P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego u¿ycia i warunki w jakich był stosowany. Wszystkie dane techniczne zostały pomierzone w normalnych warunkach tj. temp. +20°C i wilgotność powietrza 60%. W przypadku innych warunków niż powy¿sze czas schnięcia może ulec zmianie tzn. wydłu¿yć się lub skrócić.

ostatnia aktualizacja: 2017-10-31

FAST[®] Grunt SIL

silikonowy środek do hydrofobizacji i gruntowania

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

OSTRZEŻENIE

Podczas pracy należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zabrudzoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Chronić przed dziećmi.

ostatnia aktualizacja: 2017-10-31