

Farba gruntująca

FAST[®] Grunt W

Farba gruntująca pod powłoki malarskie,
ograniczająca ryzyko powstawania
wykwitów wapiennych na nowych
podłożach mineralnych



a ROCKWOOL company



ZASTOSOWANIE

Nowoczesna farba gruntująca przeznaczona do wykonywania kryjących podkładów na mineralnych podłożach zewnętrznych pod farby akrylowe, siloksanowe, silikatowe lub silikonowe. Może być stosowana na tynkach cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych mineralnych oraz dyspersyjnych w celu ograniczenia ryzyka powstawania wykwitów wapiennych.

WŁAŚCIWOŚCI

Farba **FAST GRUNT W** jest gotowym do użycia, środkiem gruntującym stosowanym w celu zminimalizowania ryzyka powstawania wykwitów wapiennych na powłokach malarskich. Jest niepalna, wodorozcieńczalna, ekologiczna oraz paroprzepuszczalna. Zwiększa przyczepność kolejnych powłok malarskich.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, stabilne, mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów.

Farbę można stosować na podłoża:

- tynki cementowe i cementowo – wapienne (po upływie minimum 14 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%)
- beton (po upływie powyżej 28 dni od wykonania i wilgotność nie wyższej niż 4%)
- cienkowarstwowy tynk mineralny lub polimerowo-mineralny FAST (po upływie minimum 3 dni od wykonania)

ostatnia aktualizacja: 2019-01-22

FAST[®] Grunt W

Farba gruntująca pod powłoki malarskie,
ograniczająca ryzyko powstawania wykwitów
wapiennych na nowych podłożach mineralnych

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku na podłoże o temperaturze od +5°C do +25°C. Zaleca się stosować produkt bez rozcieńczenia. W razie konieczności dopuszczalne jest dodanie max. do 3% wody. Zagruntowana powierzchnia jest gotowa do dalszego użytkowania po około 24 godzinach od zakończenia gruntowania.

DANE TECHNICZNE

Jednostka bazowa	litr
Baza	dyspersja styrenowo-akrylowa, wypełniacze mineralne i dodatki
Gęstość objętościowa	około 1,5 kg/dm ³
Czas schnięcia pierwszej warstwy	około 4 godz
Czas wiązania	24 godziny
Temperatura podłoża i otoczenia	od 5 st. C do 25 st. C
Limit dopuszczalnej wartości maksymalnej zawartości LZO dla produktu	II A/a FW 30 g/l VOC. Zawartość w produkcie gotowym do użycia wynosi maksymalnie 30 g/l VOC

ZUŻYCIE

W zależności od rodzaju podłoża zużycie **Fast Grunt W** wynosi od 0.1 do 0.2 litr / m².

OPAKOWANIA

wiaderko	10 l
----------	------

NORMY

Wyprodukowano zgodnie z: PN-EN 1062-1:2005.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temp. od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu.

ostatnia aktualizacja: 2019-01-22

FAST[®] Grunt W

**Farba gruntująca pod powłoki malarskie,
ograniczająca ryzyko powstawania wykwitów
wapiennych na nowych podłożach mineralnych**

UWAGA

P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany. Wszystkie dane techniczne zostały pomierzone w normalnych warunkach tj. temp. +20°C i wilgotność powietrza 60%. W przypadku innych warunków niż powyższe czas schnięcia może ulec zmianie tzn. wydłużyć się lub skrócić.

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

OSTRZEŻENIE

Podczas pracy należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zabrudzoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Chronić przed dziećmi.

Wyprodukowano zgodnie z: PN-EN 1062-1:2005.

ostatnia aktualizacja: 2019-01-22