



# FAST Kornik A



## dünnschichtige Akrylputzmasse – Rillenstruktur

### ANWENDUNGSBEREICH

Die Putzmasse **FAST KORNİK A** dient zum dünnschichtigen Handverputzen der Wandflächen im Innen- und Außenbereich des Gebäudes. Sie kann auf jedem Mineraluntergrund, der entsprechend fest und ebenmäßig ist (Zement-, Zementkalkputz, Beton, armierte Schicht in Wärmedämmungssystemen ETICS FAST SA) angewendet werden.

### EIGENSCHAFTEN

**FAST KORNİK A** ist ein gebrauchsfertiges Produkt auf Acryldispersionsbasis, das in Form von Paste erhältlich ist. Es charakterisiert sowohl erhöhte Beständigkeit gegen Luftverschmutzungen und Beschädigungen aller Art als auch hohe Haltbarkeit und Abwaschbarkeit. Es ist dampfdurchlässig und wasserabweisend. Er ist in vielen Farben nach **FAST COLOR SYSTEM** und **CPS** erhältlich. Es enthält Inhaltsstoffe, die die Entwicklung von Algen und Pilzen auf der Putzfläche verhindern.

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Putzuntergrund soll ebenmäßig, fest, trocken und frei von Verunreinigungen aller Art sein, d.h. frei von Staub, Kalk, Fett, Reste alter Farbanstriche, die die Haftfähigkeit des Putzes beeinträchtigen. Um die Aufnahmefähigkeit des Untergrunds zu verringern, muss man ihn mit einem der **FAST**-Grundieranstriche grundieren. Zur Erhöhung der Putzhftfähigkeit, unabhängig vom Untergrund, zu erhöhen, soll er vor jedem Auftragen des Putzes mit **FAST GRUNT M** grundiert werden. Es wird empfohlen, den Grundiermörtel im Farbton von **FAST KORNİK A** anzuwenden.

Der Mörtel kann auf folgenden Untergründen eingesetzt werden:

- Zement und Zement- und Kalkputz (nach mind. 28 Tagen und bei Feuchtigkeit nicht höher als 4%), mit **FAST GRUNT M** grundiert
- Beton (nach über 3 Monaten und bei Feuchtigkeit nicht höher als 4%), mit **FAST GRUNT M** grundiert, - Gipsuntergründe (Feuchtigkeit < 1%), mit **FAST GRUNT G** und **FAST GRUNT M** grundiert
- netzarmierte Schicht im Wärmedämmungssystem, auf dem Mörtel **FAST SPECJAL** usgeführt und über 3 Tage mit **FAST GRUNT M** grundiert.

### VORBEREITUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor dem Putzauftragen soll der Inhalt jeder Verpackung mit einer langsam laufenden Drehbohrmaschine bis zur gleichmäßigen Konsistenz eingerührt werden. Sollte die Masse zu trocken sein, ist es erlaubt, 100g bis 150g Wasser hinzuzugeben. Auf den zuvor entsprechend vorbereiteten und grundierten Untergrund soll eine dünne Schicht der Putzmasse mit einem Edelstahlreibebrett auf die Korngröße aufgetragen werden. Nach kurzer Zeit, d.h. je nach Auftragsbedingungen, kann man anfangen, den Putz mit einem Plastikreibebrett zu strukturieren. Der Putz in alle Richtungen verreiben und nach der „Nass-in-Nass“-Methode auftragen. Saubere Werkzeuge und Behälter verwenden. Während der Verarbeitung die Witterungsverhältnisse beachten. dh. Große Sonnenbestrahlung, Regen und zu hohe Luftfeuchtigkeit von über 75% sollen vermieden werden. Die Umgebungstemperatur während Arbeiten und in der Trocknungszeit soll zwischen +5°C und +25°C betragen. Die Trocknungszeit beträgt von 12 bis 48 Stunden.

### TECHNISCHE DATEN

Grundeinheit	liter
Mischverhältnisse	Acryldispersion mit Zusatz von Mineralzuschlagstoffen und Pigmenten
SOLL-Dichte nach Mischung der Zutaten	circa ca. 1,9 kg/m <sup>3</sup>
Zeit der Arbeitsbereitschaft von	circa ca. 20 min
Trocknungszeit bis	von 12 Stunden godz bis 48 Stunden godz
Untergrund- und Umgebungstemperatur	von +5 st. C bis +25 st. C
Temperaturbeständigkeit	von -20 st. C bis +60 st. C
relativer Diffusionswiderstand sd	maximal 0,4 m
Grenze der maximalen VOC-Gehaltsgrenze für das Produkt	II A/a FW unter 30 g/l
Wasseraufnahmefähigkeit in24	≥ 0,5 kg/m <sup>2</sup>

LETZTE AKTUALISIERUNG: 2022-11-28



# FAST Kornik A



## dünnschichtige Akrylputzmasse – Rillenstruktur

### VERPACKUNG

Eimer

15 l

### NORMEN

Europäische Technische Zulassung : ETA-14/0464  
Technische Zulassung WDVS : Z-33.84-1593, Z-33.43-1620  
Das Produkt besitzt das aktuell hygienische Attest.  
Er ist der Bestandteil des Wärmedämmverbundsystems WDVS FAST

### LAGERUNG

Originalverpackt, trocken, bei der Temperatur zwischen +5°C und +25°C lagern. Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verbrauchen.

### VORSICHT

Der in der Katalogkarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und die Gebrauchsanweisung des Produktes entbinden den Ausführenden nicht von der Pflicht, die Arbeiten nach den Baukunst- und Arbeitsschutzmaßnahmen auszuführen. P. W. FAST garantiert und haftet für hohe Qualität des Produktes, hat allerdings keinen Einfluss auf seine Gebrauchsweise und Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird. Alle technischen Daten wurden unter üblichen Bedingungen, d.h. bei der Temperatur von 20°C und der Luftfeuchtigkeit von 60% gemessen. Unter sonstigen Bedingungen als die obigen kann ein Trocknungszeit Veränderungen erleiden, d.h. verlängern oder abkürzen.

### WARNUNG

Während der Arbeit soll man den direkten Kontakt mit der Haut vermeiden und die Augen schützen. Im Falle des Kontaktes mit den Augen, waschen Sie die Augen sofort reichlich mit Wasser aus und lassen Sie sich durch den Arzt beraten. Die verschmutzte Haut waschen Sie sofort mit viel Wasser aus. Vor Kindern schützen

LETZTE AKTUALISIERUNG: 2022-11-28