



Zaprawa klejowa do bloczków z betonu komórkowego i cegieł silikatowych

ZASTOSOWANIE

FAST GB1 dzięki swoim właściwościom nadaje się doskonale do murowania ścian i ścianek z bloczków z betonu komórkowego i silikatów.

WŁAŚCIWOŚCI

Zaprawa klejowa FAST GB1 jest wodo- i mrozoodporną cienkowarstwową zaprawą cementowo-polimerową klasy M10 charakteryzującą się dużą przyczepnością i łatwością klejenia wszelkich elementów z betonu komórkowego i cegły silikatowej. Występuje w dwóch wersjach w kolorze szarym i białym.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie klejonych bloczków powinny być dokładnie oczyszczone z kurzu i pyłu oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby zmniejszyć przyczepność zaprawy klejącej i uniemożliwić wykonanie cienkiej, równomiernej spoiny. Jeżeli występuje potrzeba zmniejszenia chłonności podłoża, należy zastosować środek gruntujący FAST GRUNT G lub FAST GRUNT U.

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Do naczynia należy wlać około 4,5 litra wody na 25 kg suchej masy i wsypywać zawartość worka mieszając aż do uzyskania konsystencji jednolitej masy wolnej od grudek (zaleca się stosowanie mieszadła wolnoobrotowego). Następnie pozostawić na około 5 minut i ponownie przemieszać przed użyciem (nie dolewać wody). Tak przygotowana zaprawa nadaje się do użytku przez okres do 3 godzin. Zaprawę nakładamy na bloczek kielnią o brzegach prostych lub ząbkowanych i od razu korygujemy we właściwym położeniu. Czas korekcji max. do 10 minut. Po ułożeniu bloczek dobijamy za pomocą gumowego młotka. Wyciśnięty nadmiar zaprawy należy delikatnie zebrać kielnią (nie rozmywać na bocznej powierzchni gazobetonu).

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| Jednostka bazowa | kg |
| Baza | sucha mieszanka cementowo-polimerowa, wzmocniona włóknami z dodatkiem plastyfikatorów |
| Proporcje mieszanki | około 4,5 l wody na 25 kg suchej masy |
| Gęstość zaprawy po zarobieniu wodą | około 1,8 kg/dm ³ |
| Czas gotowości do pracy | od godz. do 3 godz. |
| Czas korygowania | około 10 min. |
| Temperatura podłoża i otoczenia | od 5 st. C do 25 st. C |
| Zawartość rozpuszczalnego chromu VI | nie więcej niż 0,0002 % |
| Grubość warstwy | od 2 mm do 10 mm |
| Klasa reakcji na ogień | A1 |
| Przepuszczalność pary wodnej μ | 15/35(wartość tabelaryczna) |
| Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach | ≥ M10 MPa |
| Początkowa wytrzymałość na ścinanie | min 0,3 MPa |
| Nasiąkliwość w24 | ≥ 0,4 kg/m ² ≤ kg/m ² |



FAST GB1



Zaprawa klejowa do bloczków z betonu komórkowego i cegieł silikatowych

ZUŻYCIE

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST GB1 wynosi od 3.5 do 10.5 kg / m² na warstwę.
Podane zużycie dotyczy warstwy o grubości 2,5mm i odnosi się kolejno dla bloczków o grubości 12cm, oraz dla bloczków o grubości 36cm

OPAKOWANIA

worek 25 kg

NORMY

Wyprodukowano zgodnie z: EN-998-2 Posiada aktualny atest higieniczny

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

UWAGI/DODATKOWE KOMENTARZE

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. FAST Wall Systems gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany. Wszystkie dane techniczne zostały pomierzone w normalnych warunkach tj. temp. +20C i wilgotność powietrza 60%. W przypadku innych warunków niż powyższe czas schnięcia może ulec zmianie tzn. wydłużyć się lub skrócić.
Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo

Zawiera: Klinkier portlandzki

Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.

Producent: P.W. FAST Sp.z o.o., Folszowa 112, Zielona Góra, Polska, telefon: +48 68 328 62 50

FZ 102, FZ 103
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 2024-10-31